

استاندارد ویژگی های پتو 6376

ردیف	ویژگی / شرح آزمون	حدود قابل قبول	روش مرجع
۱	جنس پرز	اکریلیک ۱۰۰٪	استاندارد ملی ۴۳۱۲ و ۱۱۵۰
۲	جنس نخ زمینه	.....	استاندارد ملی ۴۳۱۲ و ۱۱۵۱
۳	وزن متر مربع (گرم)	.....	استاندارد ملی ۱۱۴۸
4	ابعاد پتو (cm)	دو نفره: $240 \times 110 \pm 3\%$	استاندارد ملی ۹۵۲۸
		یک نفره: $160 \times 220 \pm 3\%$	
		نوجوان: $110 \times 150 \pm 3\%$	
		نوزاد: $110 \times 80 \pm 3\%$	
5	تغییر ابعاد پتو پس از غوطه وری در آب سرد در جهت طول (درصد)	حداکثر ۳	استاندارد ملی ۱۲۴۲
6	تغییر ابعاد پتو پس از غوطه وری در آب سرد در جهت عرض (درصد)	حداکثر ۳	استاندارد ملی ۱۲۴۲
7	ن PH محلول مستخرج از پتو	۶/۵ - ۷/۵	استاندارد ملی ۱۹۳۹
8	تعداد بخیه نخ دوخت در ۱۰ سانتیمتر	حداقل ۳۰	بند ۶-۵
9	جنس روبان حاشیه پتو	پیشنهادی	استاندارد ملی ۴۳۱۲
10	درجه ثبات رنگ در مقابل نور (پتو)	حداقل ۵	استاندارد ملی ۴۰۸۴
11	درجه ثبات رنگ در مقابل نور (روبان)	حداقل ۵	استاندارد ملی ۴۰۸۴
12	درجه ثبات رنگ در مقابل شستشو (پتو)		
12--1	درجه تغییر رنگ	حداقل ۴	استاندارد ملی ۱۰۰۷۶
12--2	درجه لکه گذاری روی پارچه اکریلیک	حداقل ۴	استاندارد ملی ۱۰۰۷۶
12--3	درجه لکه گذاری روی پارچه پشمی	حداقل ۴	استاندارد ملی ۱۰۰۷۶
13	درجه ثبات رنگ در مقابل شستشو (روبان)		
13--1	درجه تغییر رنگ	حداقل ۴	استاندارد ملی ۱۸۹-۱
13--2	درجه لکه گذاری روی پارچه پلی استر	حداقل ۴	استاندارد ملی ۱۸۹-۱
13--3	درجه لکه گذاری روی پارچه پنبه	حداقل ۴	استاندارد ملی ۱۸۹-۱
14	درجه لکه گذاری مالش مرطوب (پتو)	حداقل ۴	استاندارد ملی ۲۰۴
15	درجه لکه گذاری مالش مرطوب (روبان)	حداقل ۴	استاندارد ملی ۲۰۴
16	درجه لکه گذاری مالش خشک (پتو)	حداقل ۴	استاندارد ملی ۲۰۴
17	درجه لکه گذاری مالش خشک (روبان)	حداقل ۴	استاندارد ملی ۲۰۴
18	درجه ثبات رنگ در مقابل خشکشویی		
18--1	درجه تغییر رنگ (پتو)	حداقل ۴	استاندارد ملی ۱۸۷
18--2	درجه تغییر رنگ (روبان)	حداقل ۴	استاندارد ملی ۱۸۷
18--3	درجه لکه گذاری روی پارچه همراه خشکشویی (پتو)	حداقل ۴	استاندارد ملی ۱۸۷
18--4	درجه لکه گذاری روی پارچه همراه خشکشویی (روبان)	حداقل ۴	استاندارد ملی ۱۸۷
19	عیوب ظاهری	مطابق استاندارد	بند ۵-۷
20	برچسب و نشانه گذاری	مطابق استاندارد	بند ۸
21	بسته بندی	مطابق استاندارد	بند ۹